



Barniz Polimerizado 03



Características

Empleo

Barniz alquidico modificado con resinas paraformoladas / estirenadas / fenolicas para protección de maderas en general de uso interior. Su alta dureza permite el lustrado posterior para realzar el brillo.

Acabado

Produce una capa que actúa como recubrimiento protector para maderas u otros materiales (espesor aconsejado, mínimo 40 micrones obtenidos en sucesivas manos) y permite una vez dura la película el lustrado, dado la dureza que adquiere la película.

Condiciones de aplicación

Para aplicar a soplete con una dilución en thinneres variando la relación de dilución según el equipo utilizado y la preparación previa del sustrato a recubrir.

Presentación

500 cc, 1 lts, 4 lts, 18 lts y 200 lts