



Primer's UV



Características

Productos

Blanco Mad 808	Caoba Mos 814	Pino Mos 828
Peral 810	Caoba Mad 815	CPD 837
Chocolate 811	Cerezo Mad 818	
Roble Mad 812	Roble Mos 821	

Empleo

El producto se utiliza en el pintado de piezas planas previamente selladas con masillas o fondo de curado uv y lijadas. Su función es enmascarar el sustrato y dar color base en el proceso de pintado.

Acabado

No requiere mayores precisiones ya que se trata de una capa intermedia de los procesos pero es absolutamente necesario que los solventes se eliminen totalmente durante el secado para evitar posteriormente la aparición de graves defectos en las lacas de terminación.

Condiciones de aplicación

Se aplica con maquina de rodillos (DRC), en la cual el producto es aplicado por diferentes combinaciones de rodillos. La calidad del dependerá de la combinación de rodillos utilizados. Una vez aplicado el primer's los paneles se someten a la acción de aire caliente y radiación infra roja (RI), producida por lámparas de cuarzo para acelerar el secado de la película (+-15 seg.) Las cargas obtenidas varían entre 15 y 25 gramos/m² dependiendo de la puesta a punto del equipo.

Presentación

10lts y 18 litros